



RX® celrubberplaat CR-Fest
Neoprene®-rubber

Materiaal	: CR
Kleur	: zwart
S.g. (kg/m³)	: 180-220
Hardheid (°Shore)	: -
Rek bij breuk (%)	: 260-290
Temperatuurbereik (°C)	: -3 /max. +110
	olie
	water
	gassen
	lucht
	zuren
	logen

Opmerking : weersinvloeden- en verouderingsbestendig
100% geschuimd met gesloten cellen
samendrukbaarheid in kPa volgens ASTM D 1056, 40-65
blijvende drukvervorming in % volgens DIN 53517
a: na 72 uur bij 23 °C: 40-48
b: na 24 uur bij 70 °C: 85-95
zeer breed toepassingsgebied

Tabel 1: Leveringsprogramma RX® celrubberplaat CR-Fest

artikelnummer	Zelfklevend	rollengte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)
10016564	-	1400	1000	2
10016565	-	1400	1000	3
10016566	-	1400	1000	4
10016567	-	1400	1000	5
10016568	-	1400	1000	6
10016569	-	1400	1000	8
10016570	-	1400	1000	10
10016571	-	1400	1000	12
10016572	-	1400	1000	15
10016573	-	1400	1000	20
10016574	-	1400	1000	25
10016575	-	1400	1000	30
10016576	Ja	1400	1000	2
10016577	Ja	1400	1000	3
10016578	Ja	1400	1000	4
10016579	Ja	1400	1000	5
10016581	Ja	1400	1000	15
10016582	Ja	1400	1000	20

*Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.
Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.*

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten.

NL ERIKS bv • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar • T (072) 514 15 14 • F (072) 515 56 45 • info@eriks.nl • www.eriks.nl
B ERIKS nv • Boombekelaan 3 • 2660 Hoboken • T (03) 829 26 11 • F (03) 828 39 59 • info@eriks.be • www.eriks.be