



RX® Mines

SBR/NR-rubber

Materiaal	: SBR/NR
Kleur	: zwart
S.g. (gr/cm³)	: 1,12
Hardheid (°Shore)	: circa 60 A
Treksterkte (N/mm²)	: 17,5
Rek bij breuk (%)	: 500
Druk max. (bar)	: 10
Temperatuurbereik (°C)	: -20/max. +80
Geschikt voor	: toepassing op plaatsen waar extreme eisen aan slijtvastheid worden gesteld slijtvastheid volgens DIN 53516: 105 mm ³ , op voorwaarde dat de abrasieve deeltjes zich langs de plaat bewegen
Opmerking	: niet geschikt bij bewegingen loodrecht op de rubber plaat, zoals bijvoorbeeld in straalcabines; voor dergelijke toepassing is onze Luna Para plaat de meest geschikte. niet oliebestendig

Tabel 1: Leveringsprogramma RX® Mines

artikelnummer	aantal inlagen	breedte (mm)	dikte (mm)	rollengte (m)
10017097	-	1400	5	10
10017098	-	1400	10	6
10017099	-	1400	25	5

Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.

Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten.

NL ERIKS bv • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar • T (072) 514 15 14 • F (072) 515 56 45 • info@eriks.nl • www.eriks.nl
B ERIKS nv • Boombekelaan 3 • 2660 Hoboken • T (03) 829 26 11 • F (03) 828 39 59 • info@eriks.be • www.eriks.be