



RX® celrubberplaat SW-Weich
NR/SBR-rubber

Materiaal : NR/SBR
Kleur : zwart
S.g. (kg/m3) : 170-210
Hardheid (°Shore) : -
Rek bij breuk (%) : DIN 53571: 180-230%
Temperatuurbereik (°C) : -25/max. +70
geschikt voor : lucht

: water
verdunde zuren en logen
opmerking : rubber met gesloten celstructuur
: samendrukbaarheid in kPa volgens ASTM D 1056: 35-45
: blijvende drukvervorming in % volgens DIN 53517
a: na 72 uur bij 23 °C: 45-55
b: na 24 uur bij 70 °C: 80-90

Tabel 1: Leveringsprogramma RX® celrubber plaat SW-Weich

artikelnummer	breedte (mm)	lengte (mm)	dikte (mm)
10016557	1000	1400	3
10016558	1000	1400	4
10016560	1000	1400	6
10016561	1000	1400	10
10016562	1000	1400	15
10016563	1000	1400	20

Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.

Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten.

NL ERIKS bv • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar • T (072) 514 15 14 • F (072) 515 56 45 • info@eriks.nl • www.eriks.nl
B ERIKS nv • Boombekelaan 3 • 2660 Hoboken • T (03) 829 26 11 • F (03) 828 39 59 • info@eriks.be • www.eriks.be